检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 1 页，共 15 页

客户信息	委托单位 ：上海优依风服饰有限公司		
样品描述	红色/灰色/白色针织 T 恤+绿色/灰色/白色针织 T 恤+灰色针织长裤 样品数量： 4 件+4 条		
客户认定信息	商标 ：uniform 校服类型 ：高中 客供成分 ：上衣：棉 60% 聚酯纤维 40% 裤子：棉 68% 聚酯纤维 32% 样品名称 ：学生服		
样品获取	送样		
收样日期	2026-09-04	测试日期	2026-09-04~2026-09-08
检验性质	委托检测	报告签发日期	2026-09-08
判定依据	- GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 - GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
综合检验结论	检验结果及单项判定见下页。		
样品呈现	见末页。		

批准：史进霞　　制单：徐慧芳

地址：上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 4、8 层及 1 号 30 幢地下室部分近车位 C005 左侧
Address: 4&8/F. of Building 29, No. 1, and Left Side, Near Parking Space C005, Basement Section, Building 30, No.1, Lane 618, Dingyuan Road, Songjiang District, Shanghai, China
邮编/Post Code：201616 电话/Tel：021-67877405 传真/Fax：021-37657160
若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。
Disagreement against the reports, if any, should be offered to United Testing Services (Shanghai) Co , Ltd . within 15 days since receiving this report.

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 2 页，共 15 页

综合检验结论

序号	项目	判定依据	判定结果
1	异味	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
2	包装中金属针等锐利物	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	不适用
3	产品上金属针等锐利物	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	不适用
4	燃烧性能	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	不适用
5	接缝处纱线滑移(机织类)	GB/T 31888-2015	不适用
6	水洗尺寸变化率	GB/T 31888-2015	合格
7	水洗后扭曲率	GB/T 31888-2015	合格
8	水洗后外观	GB/T 31888-2015	合格
9	绳带	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	不适用
10	附件锐利性	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	不适用
11	接缝强力 [上衣面料] [裤子面料]	GB/T 31888-2015	合格
12	接缝强力 [上衣里料] [裤子里料]	GB/T 31888-2015	不适用
13	纤维含量	GB/T 29862-2013 GB/T 31888-2015	合格
14	耐水色牢度	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
15	耐汗渍色牢度	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
16	耐摩擦色牢度	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
17	耐皂洗色牢度	GB/T 31888-2015	合格
18	耐光色牢度	GB/T 31888-2015	合格
19	耐光、汗复合色牢度	GB/T 31888-2015	合格
20	断裂强力(机织类)	GB/T 31888-2015	不适用
21	顶破强力(针织类)	GB/T 31888-2015	合格

中联品检(上海)技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

22	胀破强力(毛针织类)	GB/T 31888-2015	不适用
23	pH 值	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
24	甲醛含量	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
25	可分解致癌芳香胺染料	GB 31701-2015 B 类 GB/T 31888-2015	合格
26	起球	GB/T 31888-2015	合格

中联品检(上海)技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 4 页，共 15 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
√ **[1.整体]**				
异味	GB 18401-2010 条款 6.7	无	无	合格
包装中金属针等锐利物	GB 31701-2015 条款 4.5.1	--	不适用	--
产品上金属针等锐利物	GB 31701-2015 条款 4.5.2	--	不适用	--
燃烧性能	GB/T 14644-2014 45°方向燃烧速率	--	不适用	--
√ **[2.上衣]**				
接缝处纱线滑移(机织类)（mm）	GB/T 31888-2015 条款 5.21	--	不适用	--
水洗尺寸变化率（%）	GB/T 8628-2013,GB/T 8629-2001,GB/T 8630-2013（洗涤程序 5A；一次洗涤；悬挂晾干）	长度 -4.0~+2.0 宽度 -4.0~+2.0	长度 -2.6 宽度 -0.8	合格
	备注：(+)表示伸长，(-)表示收缩。			
水洗后扭曲率（%）	GB/T 23319.3-2010 方法 B，服装侧面标记法（洗涤程序 5A；一次洗涤；悬挂晾干）	(上衣) ≤ 5	0.0	合格
水洗后外观	GB/T 31888-2015 条款 5.24（GB/T 8629-2001 洗涤程序 5A；一次洗涤；悬挂晾干）	变色不低于 4 级 允许轻微的绣花和接缝部位处不平整；允许轻微的面里料缩率不一，不平服；不允许涂层部位脱落、起泡、裂纹；不允许覆粘合衬部位起泡、脱胶；不允许破洞、缝口脱散；不允许附件损坏、明显变色、脱落；变色不低于 4 级；不允许其他严重影响服用的外观变化	绿色上衣/红色上衣： 变色(级) 4 其他外观 符合	合格

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 5 页，共 15 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
绳带	GB 31701-2015	--	不适用	--
附件锐利性	GB/T 31702-2015	--	不适用	--
√ **[3.上衣面料]**				
接缝强力（N）	GB/T 31888-2015 条款 5.20 （GB/T 8629-2001 洗涤程序 5A，一次洗涤，悬挂晾干）	后袖窿缝 ≥ 140	后袖窿缝 310	合格
√ **[4.上衣里料]**				
接缝强力（N）	GB/T 31888-2015 条款 5.20	--	不适用	--
√ **[5.上衣绿色面料]**				
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率）	棉 60[±5] 聚酯纤维 40[±5]	棉 63.5 聚酯纤维 36.5	合格
	GB/T 31888-2015 条款 4.2.2	直接接触皮肤部分的棉纤维含量标称值不低于 35%	符合	
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4-5 4-5 -聚酯纤维 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 3-4	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A (1) （洗涤温度 40℃，洗涤时间 30 分钟，5g/L 皂片洗涤液 ）	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008 方法 3，参考 4 级蓝色羊毛标样	≥ 4	4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009	耐碱性光汗 ≥ 3-4 耐酸性光汗 1 ≥ 3-4 耐酸性光汗 2 ≥ 3-4	耐碱性光汗 4 酸汗液 1 4 酸汗液 2 4	合格

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 6 页，共 15 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
断裂强力(机织类) （N）	GB/T 3923.1-2013 条样法 （CRE 试验仪，测试速度 100mm/min，初始隔距 200mm）	--	不适用	--
顶破强力(针织类) （N）	GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm （CRE 拉伸测试仪，测试速度 300mm/min，弹子直径为 38mm）	≥ 250	602	合格
胀破强力(毛针织类) （kPa）	GB/T 7742.1-2005 膜片胀破法 （试验面积 7.3c ㎡，胀破时间 (20±5)s）	--	不适用	--
pH 值	GB/T 7573-2009 （萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	4.0~8.5	6.2	合格
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用(≤ 20)	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于定量限； 2) 定量限：5mg/kg；3) 禁用芳香胺物质清单见附页			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E （压力 780cN，起毛 0 次，起球 600 次）	≥ 3-4	4	合格
√ **[6.上衣红色面料]**				
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率）	棉 60[±5] 聚酯纤维 40[±5]	棉 63.5 聚酯纤维 36.5	合格
	GB/T 31888-2015 条款 4.2.2	直接接触皮肤部分的棉纤维含量标称值不低于 35%	符合	

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 7 页，共 15 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4 4 -聚酯纤维 4 4	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 3-4	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A (1)（洗涤温度 40℃，洗涤时间 30 分钟，5g/L 皂片洗涤液 ）	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008 方法 3，参考 4 级蓝色羊毛标样	≥ 4	4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009	耐碱性光汗 ≥ 3-4 耐酸性光汗 1 ≥ 3-4 耐酸性光汗 2 ≥ 3-4	耐碱性光汗 4-5 酸汗液 1 4-5 酸汗液 2 4-5	合格
断裂强力(机织类)（N）	GB/T 3923.1-2013 条样法（CRE 试验仪，测试速度 100mm/min，初始隔距 200mm）	--	不适用	--
顶破强力(针织类)（N）	GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm（CRE 拉伸测试仪，测试速度 300mm/min，弹子直径为 38mm）	≥ 250	633	合格
胀破强力(毛针织类)（kPa）	GB/T 7742.1-2005 膜片胀破法（试验面积 7.3c ㎡，胀破时间 (20±5)s）	--	不适用	--
pH 值	GB/T 7573-2009（萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	4.0~8.5	5.6	合格
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 8 页，共 15 页

测试项目（计量单位）[样品标识]	测试方法（参数说明）	技术要求（备注）	测试结果	判定
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用(≤ 20)	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于定量限；2) 定量限：5mg/kg；3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E（压力 780cN，起毛 0 次，起球 600 次）	≥ 3-4	4	合格
√ **[7.上衣灰色面料]**				
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率）	棉 68[±5] 聚酯纤维 32[±5]	棉 64.2 聚酯纤维 35.8	合格
	GB/T 31888-2015 条款 4.2.2	直接接触皮肤部分的棉纤维含量标称值不低于 35%	符合	
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4-5 4-5 -聚酯纤维 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A (1)（洗涤温度 40℃，洗涤时间 30 分钟，5g/L 皂片洗涤液 ）	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008 方法 3，参考 4 级蓝色羊毛标样	≥ 4	4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009	耐碱性光汗 ≥ 3-4 耐酸性光汗 1 ≥ 3-4 耐酸性光汗 2 ≥ 3-4	耐碱性光汗 4-5 酸汗液 1 4-5 酸汗液 2 4-5	合格

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 9 页，共 15 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
pH 值	GB/T 7573-2009 （萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	4.0~8.5	6.4	合格
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用(≤ 20)	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于定量限； 2) 定量限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E （压力 780cN，起毛 0 次，起球 600 次）	≥ 3-4	4	合格
√ **[8.上衣白色面料]**				
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用(≤ 20)	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于定量限； 2) 定量限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
√ **[9.上衣红色罗纹]**				
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用(≤ 20)	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于定量限； 2) 定量限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			

中联品检(上海)技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 10 页，共 15 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
√ **[10.上衣绿色罗纹]**				
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用(≤ 20)	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于定量限； 2) 定量限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
√ **[11.裤子]**				
接缝处纱线滑移(机织类)（mm）	GB/T 31888-2015 条款 5.21	--	不适用	--
水洗尺寸变化率（%）	GB/T 8628-2013,GB/T 8629-2001,GB/T 8630-2013（洗涤程序 5A；一次洗涤；悬挂晾干）	长度 -4.0~+2.0 宽度 -4.0~+2.0	长度 -1.0 宽度 -0.7	合格
	备注：(+)表示伸长，(-)表示收缩。			
水洗后扭曲率（%）	GB/T 23319.3-2010 方法 B，服装侧面标记法（洗涤程序 5A；一次洗涤；悬挂晾干）	(裤子) ≤ 2.5	0.0	合格
水洗后外观	GB/T 31888-2015 条款 5.24（GB/T 8629-2001 洗涤程序 5A；一次洗涤；悬挂晾干）	变色不低于 4 级 允许轻微的绣花和接缝部位处不平整；允许轻微的面里料缩率不一，不平服；不允许涂层部位脱落、起泡、裂纹；不允许覆粘合衬部位起泡、脱胶；不允许破洞、缝口脱散；不允许附件损坏、明显变色、脱落；变色不低于 4 级；不允许其他严重影响服用的外观变化	绿色裤子/红色裤子： 变色(级) 4 其他外观 符合	合格
绳带	GB 31701-2015	--	不适用	--
附件锐利性	GB/T 31702-2015	--	不适用	--

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 11 页，共 15 页

测试项目（计量单位） [样品标识]	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
√ **[12.裤子面料]**				
接缝强力（N）	GB/T 31888-2015 条款 5.20（GB/T 8629-2001 洗涤程序 5A，一次洗涤，悬挂晾干）	裤后裆缝接缝强力 ≥ 140	裤后裆缝接缝强力 310	合格
√ **[13.裤子里料]**				
接缝强力（N）	GB/T 31888-2015 条款 5.20	--	不适用	--
√ **[14.裤子灰色面料]**				
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率）	棉 68[±5] 聚酯纤维 32[±5]	棉 71.0 聚酯纤维 29.0	合格
	GB/T 31888-2015 条款 4.2.2	直接接触皮肤部分的棉纤维含量标称值不低于 35%	符合	
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4-5 4-5 -聚酯纤维 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A (1)（洗涤温度 40℃，洗涤时间 30 分钟，5g/L 皂片洗涤液 ）	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008 方法 3，参考 4 级蓝色羊毛标样	≥ 4	4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009	耐碱性光汗 ≥ 3-4 耐酸性光汗 1 ≥ 3-4 耐酸性光汗 2 ≥ 3-4	耐碱性光汗 4-5 酸汗液 1 4-5 酸汗液 2 4-5	合格
断裂强力(机织类)（N）	GB/T 3923.1-2013 条样法（CRE 试验仪，测试速度 100mm/min，初始隔距 200mm）	--	不适用	--

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 12 页，共 15 页

测试项目（计量单位）[样品标识]	测试方法（参数说明）	技术要求（备注）	测试结果	判定
顶破强力(针织类)（N）	GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm（CRE 拉伸测试仪，测试速度 300mm/min，弹子直径为 38mm）	≥ 250	925	合格
胀破强力(毛针织类)（kPa）	GB/T 7742.1-2005 膜片胀破法（试验面积 7.3c ㎡，胀破时间(20±5)s）	--	不适用	--
pH 值	GB/T 7573-2009（萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	4.0~8.5	5.8	合格
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用(≤ 20)	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于定量限； 2) 定量限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E（压力 780cN，起毛 0 次，起球 600 次）	≥ 3-4	4	合格

备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，本检测报告的结果仅适用于来样。 2. 本实验室不对客户认定信息真实性负责。 3. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 4. 除非客户要求，本报告不考虑测量结果的不确定度。

中联品检(上海)技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 13 页，共 15 页

附页：

No. （编号）	CAS No. （化学文摘编号）	Chemical Name （化学名称）
1	92-67-1	4-aminobiphenyl（4-氨基联苯）
2	92-87-5	benzidine（联苯胺）
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine（4-氯邻甲苯胺）
4	91-59-8	2-naphthylamine（2-萘胺）
5	97-56-3	o-aminoazotoluene（邻氨基偶氮甲苯）
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine（5-硝基-邻甲苯胺）
7	106-47-8	p-chloroaniline（对氯苯胺）
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole（2,4-二氨基苯甲醚）
9	101-77-9	4,4’-diaminobiphenylmethane（4,4’-二氨基二苯甲烷）
10	91-94-1	3,3’-dichlorobenzidine（3,3’-二氯联苯胺）
11	119-90-4	3,3’-dimethoxybenzidine（3,3’-二甲氧基联苯胺）
12	119-93-7	3,3’-dimethylbenzidine（3,3’-二甲基联苯胺）
13	838-88-0	3,3’-dimethyl-4,4’-diaminobiphenylmethane（3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷）
14	120-71-8	p-cresidine（2-甲氧基-5-甲基苯胺）
15	101-14-4	4,4’-methylene-bis-（2-chloroaniline）（4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺））
16	101-80-4	4,4’-oxydianiline（4,4’-二氨基二苯醚）
17	139-65-1	4,4’-thiodianiline（4,4’-二氨基二苯硫醚）
18	95-53-4	o-toluidine（邻甲苯胺）
19	95-80-7	2,4-toluylenediamine（2,4-二氨基甲苯）
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline（2,4,5-三甲基苯胺）
21	90-04-0	o-anisidine（邻氨基苯甲醚）
22	60-09-3	4-aminoazobenzene （4-氨基偶氮苯）
23	95-68-1	2,4-xylidine（2,4-二甲基苯胺）
24	87-62-7	2,6-xylidine（2,6-二甲基苯胺）

中联品检(上海)技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 14 页，共 15 页

送检样品原样






中联品检(上海)技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0566298866
报告编号：ZLPJ10194147	第 15 页，共 15 页






======= 检测报告结束 ======